



euku premium hardwax oil +

1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пропитка (светло-коричневая) на основе растительных масел с большим сухим остатком.

- Повышенная водостойкость.
- Создаёт матовое покрытие.
- Легко наносится валиком!
- Быстро высыхает.
- Высокая проникаемость.
- Придаёт древесине «тепло». В комбинации **seuku premium nature add** создаёт эффект «необработанной древесины».
- Идеально подходит в комбинации с реактивным агентом **euku master FS**, для получения прочной поверхности и быстрого высыхания (для проходимых мест). В 2-х компонентном варианте, только для профессионалов.
- Обработанная поверхность соответствует классу сопротивления скольжению R9.

Доступны классы глянца (60 °): мат (<10 *), полуматовый (15-20 *)

2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для обработки шлифованных деревянных и паркетных полов, а также для пробковых полов и OSB.

3

ПРИМЕНЕНИЕ

Размешайте как следует. Образовавшуюся сверху плёнку удалить перед использованием используя фильтр. Наносите пропитку валиком для масла. Не допускайте высыхания масла, чтобы избежать наложения следов. Дайте первому слою высохнуть в течение минимум 6 часов. Если высыхание более 48 часов, то промежуточное шлифование с зернистостью 150 перед вторым нанесением, но убедитесь, что вы не шлифуете через первый слой. Затем нанесите второй слой быстро с помощью масляного валика. В процессе работы раскатайте масло тонко и равномерно по направлению древесных волокон. Всегда работай «мокрым по мокрому». При работе в составе из двух частей: добавьте euku master FS в пропорции 1:10 к маслу при тщательном перемешивании. Работайте быстро, нанося масло валиком, как описано выше. Не смешивайте больше, чем вы можете использовать в течение одного часа.

Обратите внимание :

- Поверхность должна быть профессионально отшлифована, чистой и сухой .
Для затирки мы рекомендуем **strato fill 101**.
- В случае хвойной или экзотической древесины, выделяющей смолы, возможно увеличение времени высыхания и неблагоприятное влияние на внешний вид.
- Перед нанесением продукта на экзотические и неизвестные породы дерева рекомендуем вам создать подходящую испытательную площадку (мин. 1 м²) .
- На пробковые полы и экзотические породы дерева на первый слой используйте отвердитель.
- Затем, при необходимости, раскатайте второй слой на пробковых полах, в зависимости от впитывающей способности и пористости.

euku premium hardwax oil +

- Во время нанесения и высыхания убедитесь, что имеется достаточная вентиляция, но избегайте сквозняков и сильного солнечного света, защитите поверхность от пыли. Заблаговременно выключите подогрев пола. Начинайте работать со стороны падения света (то есть, как правило, со стороны окна). При использовании валика, углы и труднодоступные места, которые не могут быть полностью покрыты валиком, предварительно покрасьте тонкой плоской кистью и сразу же продолжайте работать валиком.

4 РАСХОД

ок. 80-100 мл / м² (диапазон: 10-12 м² / л) на два слоя. Увеличенный расход возможен в случае грубой шлифовки, более крупных швов или фасок и очень впитывающей древесины.

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Осторожно ходить или продолжать работать, можно через 6 часов (при 23 °C, 50% относ. влажности и проветривании). В течении первых 7 дней избегать смачивания поверхности. После 10 дней можно положить ковры.

Низкие температуры, повышенная влажность, слабая вентиляция и влажность древесины могут существенно продлить время высыхания.

6 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полного высыхания, для мытья и сохранения используйте **euku care emulsion** для последующего ухода за маслом. Пожалуйста соблюдайте инструкции по уходу за маслом!

7 ХРАНЕНИЕ

24 месяца в закрытой канистре. Перед использованием удалить плёнки, которые могли образоваться. Хранить в сухом прохладном недоступном для детей месте.

8 TECHNICAL DATA

Содержит: натуральные масла и воски, модифицированные растительные масла, **не содержит свинец и кобальт**. voc (g/l) <1 / GISCODE: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700

ADR/RID: не является опасным товаром, не требует специального транспорта.

GHS/CLP: Продукт не классифицирован в соответствии с правилом GHS / CLP.

Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые канистры могут быть утилизированы в бытовых отходах.

9 ПРИМЕЧАНИЯ

euku premium hardwax oil +

Внимание! Пропитанные маслом тряпки, ветошь, древесная пыль и т.п., могут самовоспламенятся. Для утилизации их необходимо пропитать водой. Само масло **не является** самовоспламеняющимся

- Смешанные 2-х компонентные продукты могут выделять углекислый газ и давление. Никогда не закрывайте 2-компонентные смеси в герметичном контейнере.
- Пожалуйста, обратите внимание на напечатанный номер партии. Используйте только продукты с одинаковым номером партии в одном слое. В случае продуктов из разных партий смешайте разные продукты перед использованием в отдельной таре.
- Запах свежее-промасленной поверхности быстро выветривается в процессе высыхания. Необходимо обеспечить проветривание помещения особенно в первые часы после нанесения.
- Масляные поверхности обычно проявляют склонность к пожелтению. Это может стать заметным, особенно в случае белых пигментированных поверхностей и переменного освещения.
- * Все количественные данные указаны в лабораторных условиях. Условия на сайте могут отличаться и привести к изменениям в результатах.

10

ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.
- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны у Вашего дилера

eukula – We Care About Wood Floors

Headquarter
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

UK
Dr. Schutz U.K Ltd.
Unit 24, Anglo Business Park,
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Ireland
Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park,
Ballinlough, Cork

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.