

## Клей контактный DizArte «CORK»

### Область применения:

пробковые покрытия, ПВХ, Линолеум.

### Преимущества:

Эластичный клеевой шов

Водостойкий и температуростойкий клеевой шов.

Пять циклов заморозки-разморозки.

### Применение:

Поверхности должны быть сухими и чистыми. В случае неровности поверхности пола или стены, необходимо выровнять основание. Допустимая влажность основания не более 2,0-3,0%. В холодное время года склеиваемые материалы перед склеиванием выдержать в помещении при температуре (20-25°), пока температура материалов не достигнет температуры окружающего воздуха. Влажность в помещении не более 65%.

### Рекомендации по применению:

Для работы с клеем Вам понадобится шпатель с мелкой насечкой либо велюровый валик.

1. Нанесите клей на обе клеящиеся поверхности.

2. Подождите 10-15 мин.

Рабочее время после нанесения клея 3-4 часа.

3. Соедините покрытие с основанием, плотно прижмите плитку по всей поверхности, при необходимости используйте киянку.

### Важно! Отрыв плитки и повторное приклеивание недопустимо!

Состав	На полихлоропропеновой основе, синтетических смол и органического растворителя
Внешний вид	Однородная жидкость желтоватого цвета
Вязкость, сп, не менее	2000
Сухой остаток, %, не менее	20,0
Прочность клеевого соединения при расслаивании, Н/см, не менее	27 ( 2,7)
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее	0,78
Расход клея, г/м <sup>2</sup>	250-300
Окончательная прочность, часов	48

### УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ:

ОПАСНО. Легковоспламеняющаяся жидкость. Вредно при вдыхании и попадании на кожу. Работы проводить вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитные перчатки. При попадании на кожу рук и в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей.

Допускается хранение клея при температуре от 0 °С до +35 °С.

Рекомендуемая температура хранения клея от +15 °С до +25 °С.

При температуре транспортировки и хранения ниже +15 °С клей переходит в желеобразное состояние. Перед использованием такого клея необходимо провести восстановление: выдержать тару с клеем в теплом помещении, довести температуру клея до +20 °С. После восстановления клей полностью сохраняет свои свойства и используется согласно способу применения.

Срок годности 12 месяцев в герметично закрытой таре.